



POLACRYL 331

POLACRYL 331 je velmi kvalitní **saténový** transparentní polyuretanový vodou ředitelný silnovrstvý lak na dřevo s UV filtrem. Je vhodný na vnitřní i vnější povrchy. Poskytuje saténový povrch a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Doporučuje se k nátěrům dveří, oken, rámu, dřevěného obložení, pergol a ostatních dřevěných povrchů. Izoluje, je elastický, neloupe se, nevytváří bublinky a nepraská. Chrání povrch před slunečními paprsky a vlhkostí.

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Nezapáchá
- Ochrana před UV zářením

• INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Polyuretanový silnovrstvý saténový transparentní lak na dřevo	
Specifická hmotnost	: 1,00-1,08 ±0,05gr/cm ³ ,	(EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 60-75 K.U	(ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny (váhově)	: 36-47 %	(EN ISO 3251:2008)
Obsah sušiny (objemově)	: 34-44 %	(ISO 3233:1998)
p.H.	: 7.9 – 8.5	(ISO 976:1996)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 30-40 μm	(ISO 2808:2007)
Tloušťka suchého filmu kompletní	: 60-80 μm	(ISO 2808:2007)
Obalová stabilita	: OK	(ASTM D 1849-95:2003)
Lesk	: 35 (60°) 65 (85°)	(EN ISO 2813:1994)
VOC (Volatile Organic Compounds)	: EU limit pro tento product připravený k aplikaci : 130 g/l (2010). Tento product obsahuje max : 128 g/l VOC.	(ISO 17895:2005)
Ředění	: 0-10% čistou vodou pro štětec nebo váleček , 15-30% pro stříkáčkovou pistoli	
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkáčkovou pistolí	
Schnutí	: 45 – 90 minut. Přetíratelný po 2-3 hodinách (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu).	
Teoretická vydatnost	: 8-16 m ² /l v jednom nátěru (v závislosti na tloušťce nátěru a absorpci povrchu).	
Odstíny	: Transparentní saténový	

• PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrch musí být suchý a zbavený pryskyřice, mastnoty, starých zvětralých nátěrů a prachu. Aplikujte na dobře obroušené povrchy. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Optimální ochranu dřeva zaručí 1-2 nátěry výrobkem POLACRYL 320 a následně výrobkem POLACRYL 331. Před použitím lak promíchejte. Teplota při aplikaci 10°C - 30°C.

Vydáno : červen 2010

Tento TL nahrazuje všechna předcházející vydání



Inchroma s.r.o., Zátor 185, 793 16 Zátor
tel. 554 625 700, fax. 554 625 934, e-mail: info@inchroma.cz, www.inchroma.cz

• PO APLIKACI

Nspotřebovaný materiál umístěte zpět do originálního obalu. Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z nářadí mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí vodou a čistícím prostředkem. Nevypouštějte do kanalizace!

• SKLADOVATELNOST

Po aplikaci obal dobře uzavřete. Skladujte na chladném místě. Skladovatelnost je 24 měsíců při teplotě 5- 30°C.

• BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Čtěte pozorně údaje na plechovce. Při práci používejte vždy pracovní oděv. Po ukončení práce si umyjte ruce mýdlem.

• BALENÍ

Satén 750 ml, 2.5L plechovky

Vydáno : červen 2010

Tento TL nahrazuje všechna předcházející vydání



Inchroma s.r.o., Zátor 185, 793 16 Zátor
tel. 554 625 700, fax. 554 625 934, e-mail: info@inchroma.cz, www.inchroma.cz