

11 POLYURETHANE SEAM SEALER

Charakteristika: Těsnící a lepící hmota na bázi polyuretanu k ochraně zalemovaných a bodově svařených částí karoserie před korozi. Vhodná k použití na kov, laminát, tvrdé plasty, montáž blatníků, spoilerů atd.. Je trvale elastická a má výbornou přilnavost k podkladu. Může být aplikována pod základové barvy nebo ostatní 1K nebo 2K systémy používané v automobilovém průmyslu. Odstíny: černá, bílá, šedá. Metoda vytvrzování: vzdušnou vlhkostí. Doba schnutí :60 min./20°C při 65% vlhkosti vzduchu. Teplotní odolnost: -40°C až 90°C (krátkodobě až 120°C).

Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Kartuš obsahuje plastovou špičku, kterou před aplikací seříznete. Před aplikací vylomte ochranné víčko na dně kartuše a otvor na vstupu.

Schnutí : doba závisí na množství použitého materiálu. Optimální tloušťka je 5 -8 mm. Schnutí 45-60 minut/ 20°C při relativní vlhkosti více než 50%. Po aplikaci zajistěte špičku krycí páskou.

Technická data :

Odstíny : černá, bílá, šedá

Vytvrzování : z okolní vzdušné vlhkosti

Povrchově zaschlý: 50 minut

Vytvrzení : 60 minut/ 20°C při okolní vlhkosti 65°

Teplotní odolnost : -40°C – 90°C (krátkodobě 120 °C)

Skladovatelnost: 24 měsíců

Hustota : 1,17 g/cm³

