

F1 GLAS & SOFT








Charakteristika: tmel se skelným vláknem. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Brouditelný jemnějším papírem P120-150. Upravená tvrdost tmelu eliminuje přechody mezi tmelem a opravovaným povrchem. Díky této vlastnosti lze použít GLAS & SOFT přímo pod plnič.

Použití: pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových, pozinkovaných a sklolaminátových povrchů. Po vytvrzení je dobře brouditelný za sucha strojně nebo ručně. Lze snadno tvarovat i do složitějších tvarů a tmelit i ve velmi silných vrstvách. Nezanášá brusný papír. Má dobrou přilnavost k povrchu. Lze použít i na zkorodovaná místa a tím zvýšit mechanickou odolnost opravovaného povrchu.

Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3 % váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data: Skladovatelnost: 12 měsíců. Hustota: 1,75 g/cm³. Odstín: modrý/ zelený. VOC obsah: < 250 g/l

	Čištění podkladu	
	Poměr tužení	Glas & Soft – 100 g BPO hardener - 2 + 3 g
	Zpracovatelnost	3–5 min.
	Doba schnutí	16–30 min.
	Ruční broušení	P120-P320
	Strojní broušení	P120-P320
	Skladujte na chladném místě	

