

I1 FILL & FEIN

Charakteristika:

Velmi jemný neporézní plnicí polyesterový tmel. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Optimální tvrdost tmelu a velmi hladký povrch FILL & FINE vzhledem k tvrdosti vrchního nátěru umožňuje jeho použití pro plnicí i dokončovací operace.

Použití :

Pro vyplnění nerovností kovových a sklolaminátových povrchů. Po vytvrzení je velmi dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Aplikovatelný i v silnějších vrstvách. Hluboké nerovnosti doporučujeme tmelit v několika vrstvách. Teplotní odolnost 80°C.








Aplikace:

Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota : 1,9 g/cm³. Odstín: žlutý/ modrý . VOC obsah : < 250g/l

	Čištění podkladu	CLEANER SC 070 STANDARD
	Poměr tužení	Fill & Fein – 100g BPO hardener - 2 + 3g
	Zpracovatelnost	3 – 5 min.
	Doba schnutí	16 – 30 min.
	Ruční broušení	P120 - P320
	Strojní broušení	P120 - P320
	Skladujte na chladném místě	

