

## F1 FEIN & SOFT








**Charakteristika:** Jemnozrný neporézni dokončovací tmel. Charakteristický snadným tvarováním v tenkých vrstvách. Brouitelný jemnějším papírem P150 -320. Tímto získáváme vysokou kvalitu povrchu v místě opravy. Možnost použít jemnější brusné papíry zkracuje proces opravy, snižuje spotřebu materiálu a ovlivňuje kvalitu konečného vzhledu.

**Použití :** Slouží jako finální dokončovací tmel na místech kde byly použity plnicí polyesterové tmely. Dále k opravám malých prohlubní a jemných rýh na povrchu laku. Po vytvrzení je dobře brouitelný za sucha strojně nebo ručně. Aplikujte v tenkých vrstvách do 2 mm. Nezanášá brusný papír.

**Aplikace:** Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

**POZOR:** Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

**Technická data :** Skladovatelnost: 24 měsíců    Hustota : 1,9 g/cm<sup>3</sup>    Odstín : bílý/ béžový/  
modrý    VOC obsah : < 250g/l

	<b>Čištění podkladu</b>	
	<b>Poměr tužení</b>	Fein & Soft – 100g  BPO hardener - 2 + 3g
	<b>Zpracovatelnost</b>	3 – 5 min.
	<b>Doba schnutí</b>	16 – 30 min.
	<b>Ruční broušení</b>	P150 - P320
	<b>Strojní broušení</b>	P150 - P320
	<b>Skladujte na chladném místě</b>	

