



## HS JET CLEAR








**Charakteristika:** HS transparentní lak s dokonalým rozlívem a krátkou dobou schnutí. Odolný proti UV záření a poškrábání. Má vysokou tvrdost, dobrou chemickou a mechanickou odolnost. Určen pro aplikaci ve stříkacím boxu. HS Jet Clear se používá pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze.

**Aplikace :** Poměr tužení : 2:1objemově. Důkladně promíchejte.

Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm ve dvou normálních vrstvách s 10 minutovou prodlevou na vytěkání ředidel před aplikací finální vrstvy.

Poznámka: Schnutím při okolní teplotě bez přísoušení se prodlužuje doba vytvrzení

Technická data: skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 1,00 g/cm<sup>3</sup> Vydátnost: 8 m<sup>2</sup>/l  
Odstín : transparentní VOC obsah < 520g/l

	<b>Poměr tužení</b>	Clar lak (A) 100% (objemově) Tužidlo (B) 50% (objemově)
	<b>Aplikační viskozita</b>	Zpracovatelnost : 1 hodina / 20°C 13 - 15 sec. Ford cup 4 / 20°C
	<b>Stříkací pistole</b>	Tryska : 1,2 mm, vzduchová stříkací pistole Pracovní tlak dle doporučení výrobce stříkací technikv
	<b>Aplikace</b>	2 normální vrstvy
	<b>Doba vytěkání</b>	Tloušťka suchého filmu : 40-45 µm 10 min. / 20°C
	<b>Doba schnutí</b>	20 min. / 60°C ,
	<b>Infra sušení</b>	Plně vytvrzený po 24 h / 20°C Krátké a střední vlny : 10 min

