

F1 HS PREMIUM CLEAR

Charakteristika: HS transparentní lak s dokonalým rozlivem a krátkou dobou schnutí. Odolný proti UV záření a poškrábání. Má vysokou tvrdost a výbornou chemickou a mechanickou odolnost. Určen pro aplikaci ve stříkacím boxu. HS PREMIUM CLEAR se používá pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze. Vhodný na celolaky.

Aplikace : Poměr tužení : 2:1objemově. Důkladně promíchejte.

Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm ve dvou normálních vrstvách s 10 minutovou prodlevou na vytěkání ředidel před aplikací finální vrstvy.

Poznámka: Schnutím při okolní teplotě bez přisoušení se prodlužuje doba vytvrzení.


Technická data: skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 1,00 g/cm³ Vydatnost: 8 m²/l
Odstín : transparentní VOC obsah < 840g/l



Poměr tužení

Clar lak (A) 100% (objemově)

Tužidlo (B) 50% (objemově)



Aplikační viskozita

Zpracovatelnost : 1,5 hodiny / 20°C

14 – 16 sec. Ford cup 4 / 20°C




Stříkací pistole

Tryska : 1,2 mm, vzduchová stříkací pistole
Pracovní tlak dle doporučení výrobce stříkací techniky



Aplikace

2 normální vrstvy



Doba vytěkání

Tloušťka suchého filmu : 40-45 µm

10 min. / 20°C



Doba schnutí

30 min. / 60°C

Suchý na dotek 5-7 hod/ 20°C



Infra sušení

Možnost leštění po 9-10 hodinách / 20°C
Plně vytvrzený po 5-7 dnech

Krátké a střední vlny : 10 min

