

11 HS PREMIUM CLEAR








Charakteristika: HS transparentní akrylátový lak s dokonalým rozlivem a krátkou dobou schnutí. Odolný proti UV záření a poškrábání. Má vysokou tvrdost a výbornou chemickou a mechanickou odolnost. Určen pro aplikaci ve stříkacím boxu. HS PREMIUM CLEAR se používá pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze. Vhodný na celolaky.

Aplikace: Po natužení v poměru 2:1 dobře promíchejte.

Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm ve dvou normálních vrstvách s 10minutovou prodlevou na vytěkání ředidel před aplikací finální vrstvy.

Poznámka: Schnutím při okolní teplotě bez přisoušení se prodlužuje doba vytvrzení.

Technická data: skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 1,00 g/cm³ Vydátnost: 8 m²/l
Odstín: transparentní VOC obsah <840 g/l

	Poměr tužení	Clar lak (A) 100 % (objemově) Tužidlo (B) 50 % (objemově)
	Aplikační viskozita	Zpracovatelnost: 1,5 hodiny / 20°C 14–16 sec. Ford cup 4 / 20°C
	Stříkací pistole	Tryska: 1,2 mm, vzduchová stříkací pistole Pracovní tlak dle doporučení výrobce stříkací technikv
	Aplikace	2 normální vrstvy
	Doba vytěkání	Tloušťka suchého filmu: 40-45 µm 10 min. / 20°C
	Doba schnutí	30 min. / 60°C Suchý na dotek 5-7 hod/ 20°C
	Infra sušení	Možnost leštění po 9-10 hodinách / 20°C Plně vytvrzený po 5-7 dnech Krátké a střední vlny:10 min

