

F1 VOC UHS 2K ACRYL CLEARCOAT 420

Charakteristika: Vysokosušinný UHS transparentní lak s vysokým obsahem pevných látek a s dokonalým rozlívem. Je vysoce tixotropní. Odolný proti UV záření a poškrábání. Určen pro aplikaci v stříkacím boxu. VOC UHS 2K Acryl Clearcoat 420 je vhodný pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze. Ideální pro celolaky.

Aplikace: smíchejte komponent A+B objemově: 100 dílů laku (A) a 50 dílů tužidla (B) a poté důkladně promíchejte. Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm, ve dvou normálních vrstvách s 10 minutovou prodlevou na vytěkání ředidel před aplikací finální vrstvy.

***Zpracovatelnost směsi :**

- 35 min. s tužidlem 420 Standard - 60 min. s tužidlem 424 Extra Slow
- 30 min. s tužidlem 421 Fast
- 50 min. s tužidlem 422 SLOW
- 20 min. s tužidlem 423 Very Fast

**** Doba schnutí :**


- s tužidlem 420 Standard – 30min./60 °C nebo 10 h / 20 °C
 - s tužidlem 421 Fast 20-25 min./60 °C nebo 8 h / 20 °C
 - s tužidlem 422 Slow – 45 min./60 °C nebo 12 h / 20 °C
 - s tužidlem 423 Very Fast – 10-15 min./60 °C nebo 6 h / 20 °C
 - s tužidlem 424 Extra Slow – 50 min./60 °C nebo 16 h / 20 °C
- Plně vytvrzený po 24 hodinách.

Technická data: skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 1,00 g/cm³ Vydátnost: 8 m²/l
Odstín : transparentní VOC obsah < 420g/l



Poměr tužení

Clar lak (A) 100% (objemově)
Tužidlo (B) 50% (objemově)



Aplikační viskozita

Zpracovatelnost : viz *
19 - 20 sec. Ford cup 4 / 20°C




Stříkací pistole

Tryska : 1,2 mm, vzduchová stříkací pistole.
Pracovní tlak dle doporučení výrobce stříkací technikv



Aplikace

2 normální vrstvy



Doba vytěkání

Tloušťka suchého filmu : 45-50 µm
7 – 10 min. / 20°C



Doba schnutí

Sledujte dobu schnutí **



Infra sušení

Plně vytvrzený po 24 h / 20°C

Krátké a střední vlny : 12 – 15 min



F1 VOC UHS 2K ACRYL CLEARCOAT 420



Inchroma s.r.o., Zátor 185, 793 16 Zátor
tel. 554 625 700, fax. 554 625 934, e-mail: info@inchroma.cz, www.inchroma.cz