







F1 1K ACRYL FILLER (1K AKRYLÁTOVÝ PLNIČ)

1K Acyl Filler – jednosložkový akrylátový plnič charakteristický velmi rychlým schnutím při pokojové teplotě. Má velmi dobré krycí a izolační vlastnosti, stejně jako dobrou přilnavost na téměř každý povrch (**ocel, hliník, pozink, plasty a staré nátěry**), které byly předem očištěny a odmaštěny). Vzhledem k použitým vysoce kvalitním antikorozním pigmentům, poskytuje dobrou ochranu proti korozi.

Použití: Plnič zejména vhodný na díly opravované polyesterovými tmely, na staré nátěry a různé typy kovových povrchů. Po vytvrzení je dobře brousitelný strojně nebo ručně za sucha i na mokro.

Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s ředidlem v poměru 4:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí tryska 1,8 mm. Doporučený počet vrstev 2 – 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytékat 3 – 5 min./ 20°C (doba na vytékání rozpouštědel). Doba schnutí při aplikaci 3 vrstev je 25 - 30 min./ 20°C nebo 5-10 min. / 60°C. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500 nebo pod vodou P600 – P1200.

Technická data : Skladovatelnost: 24 měsíců , Hustota : 1,34 g/cm³ , Odstín : šedý ,
Vydatnost : 5 - 7 m²/l, VOC obsah : < 540g/l Obsah sušiny : 67%

	Poměr tužení	Plnič (A) 100 (objemově) Ředidlo (B) 25 (objemově)
	Viskozita	21-24 sec. Ford cup 4 / 20°C
	Stříkací pistole	Tryska : 1,8 mm Vzduchová stříkací pistole, tlak vzduchu dle doporučení výrobce pistole
	Aplikace	2 - 3 normální vrstvy (1 vrstva 15-20 μm)
	Doba vytékání	3-5 min. / 20°C
	Doba schnutí	25-30 min./ 20°C 5- 10 min./ 60°C

