

## 11 LIGHT PLUS PUTTY







**Charakteristika:** tmel je charakteristický velmi dobrou přilnavostí na různé povrchy jako je kov, hliník, pozink, 2K akrylátové plniče a staré nátěry. Specifická hmotnost tmelu je o 25% nižší než u standardních tmelů (tmel obsahuje speciální lehké plnivo – skleněné mikro kuličky). Je charakteristický velmi snadným tvarováním a následným broušením. Ideální pro tmelení velkých ploch jako jsou střechy, kapoty a dveře automobilů nebo lodě. Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Nezanáší brusný papír.

**Aplikace:** Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 4- 6 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

**POZOR:** Příliš velké množství tužidla může vést k zbarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C

### Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota : 1,4 g/cm<sup>3</sup>. Odstín: béžový. VOC obsah : < 250g/l

	<b>Čištění podkladu</b>	
	<b>Poměr tužení</b>	LIGHT PLUS PUTTY – 100g  BPO hardener - 2 + 3g
	<b>Zpracovatelnost</b>	4 – 6 min.
	<b>Doba schnutí</b>	20 – 30 min.
	<b>Ruční broušení</b>	P120 - P320
	<b>Strojní broušení</b>	P120 - P320
	<b>Skladujte na chladném místě</b>	

