








11 ZINK SPRAY – ZINKOVÝ ANTIKOROZNÍ SPREJ

Charakteristika: Zinkový sprej v šedém odstínu vhodný k zajištění dlouhodobé antikorozní ochrany drobných kovových dílů. Ideální jako antikorozní ochrana po svařování. Vyniká dobrou přilnavostí na pozinkované a všechny ostatní kovové povrchy. Přelakovatelný všemi typy lakovacích systémů nejdříve po 6 hodinách a nejpozději do 24 hodin. V případě aplikace vrchního nátěrového systému po 24 hodinách je vhodné přebroušení povrchu pomocí brusného papíru. Doporučená tloušťka suchého filmu je 60µm.

Aplikace: Povrch musí být suchý a čistý. Sprej před použitím dobře protřepejte, nanášejte ve dvou až třech tenkých vrstvách křížovým nástřikem ze vzdálenosti 15 cm. Aplikujte při teplotách 15-35°C. Po aplikaci trysky spreje vyčistěte (otočte sprej dnem vzhůru a prostříkňte do doby než z trysky půjde pouze čistý plyn

Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,46 g/cm³ Obsah zinku v suchém filmu: 88,1%
Odstín : šedý zinkový

	Čištění podkladu	
	Příprava před aplikací	2-3 min.
		
	Aplikační teplota	5 – 35 °C
	Aplikace	2 – 3 x Křížový nástřik
	Doba schnutí	30 min. / 20°C
	Skladujte na chladném místě	

