



TECHNICKÝ LIST

SPRAY P962 ISOLATOR PRIMER

TECHNICKÉ INFORMACE

1K na vzduchu schnoucí izolační základ ve spreji na bázi přírodních komponentů.

Zabraňuje zvedání a izoluje staré, stávající nátěrové filmy, které jsou citlivé na silná rozpouštědla.

Rychleschnoucí.

Po aplikaci nevyžaduje přebroušení.

POVRCHY

Libovolný lakovaný povrch

PŘÍPRAVA PODKLADU/ČIŠTĚNÍ PODKLADU

Povrch musí být suchý, čistý bez mastnoty a jiných nečistot.



Povrch přebrouste strojně pomocí P 180 / P 240

nebo



nebo ručně pod vodou pomocí P 400



Očistěte povrch pomocí odmašťovacího přípravku např. I1 SC 070 I1 ANTISILIKON ECONOMY.

K odmaštění použijte jednu mokrou papírovou dvouvrstvou utěrku. Ihned po odmaštění vytřete povrch druhou suchou utěrkou. Odstraňte případný prach tlakovým vzduchem.

APLIKACE:



Před použitím promíchejte:
2 - 3 min



Dodržujte vzdálenost od
povrchu 20-30 cm



Aplikujte 2 vrstvy křížovým
nástříkem (20-25
mikrometrů.



3-5 min / 23 °C (73 °F)
Doba na vytěkání mezi
jednotlivými nástřiky



30-45 min / 23 °C (73 °F)
Odoľný prachu
1h / 23 °C (73 °F)
Plně vytvrzený



Přelakovatelný 1K / 2K
základy nebo
polyesterovými stříkacími
tmely.



Po ukončení práce
provedte vyčištění trysky
otočením dnem vzhůru a
prostříknutím 2-3 vteřiny.

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0.85 ± 0.02 g/cm³

OBSAH SUŠINY

23 ± 2 % váhově

VOC (2004/42/EC)

Jedná se o produkt pro autoopravenství.

Maximální obsah VOC pro tuto kategorii je
840 g/L. Obsah VOC produktu připraveného k
použití je 840 g/L.

2004/42/IIIB(e)(840)840

POZNÁMKA

- Promíchejte 2-3 minuty od doby, kdy uslyšíte chrastit kuličky.
- Pro dosažení požadovaného konečného výsledku se doporučuje provést zkoušku na podobném povrchu.
- Optimální aplikační teplota je 10 - 30°C (50-86 °F).

SKLADOVATELNOST PRODUKTU

Garantovaná skladovatelnost je 24 měsíců v originálním obalu, skladováno při teplotě (5-25 °C) (41-77 °F).



Používejte vždy ochranné
pracovní pomůcky.



Postupujte při aplikaci dle
tohoto technického listu