

492 Clear HS[®]

3:1 Transparentní Lak

Zvyšuje konečný efekt - snižuje náklady!



492[®] HS je 2K akrylátový transparentní lak s vysokým leskem. Díky vysokému obsahu sušiny poskytuje film vysoké tloušťky, dokonale hladký povrch a rychlé schnutí. Míchá se v poměru 3:1, neředí se a je vhodný na bodové opravy i celolaky. Díky vysokému obsahu sušiny zatěžuje méně životní prostředí, poskytuje ekonomickou aplikaci a udržuje si stálý lesk. Při použití **BODY HS FAST TUŽIDLA 723** se doba schnutí snižuje na 20 minut při 60°C. Navíc 30 - 40 minut po přisušení se díly mohou montovat, dále lze provádět drobné opravy i konečné leštění.

2K - Akrylátový Systém



HB BODY S.A. 570 22 SINDOS IND. AREA - THESSALONIKI - GREECE
Tel.: 2310 790 000 Fax: 2310 790 010 <http://www.hbbody.com> • e-mail: exsales@hbbody.com

492 CLEAR HS®







3:1 TRANSPARENTNÍ LAK

Povrchy

Vhodný na povrchy: Dvouvrstvé systémy, 2K jednovrstvé systémy




Na kompletní přelakování auta
Na bodové opravy auta

Aplikace

	Míchání:	3:1 objemově pomocí TUŽIDEL:	1. 723 HS FAST teplota do 25°C 2. 724 HS STANDARD teplota do 30°C 3. 725 HS SLOW teplota nad 30°C
	Zpracovatelnost směsi při 23°C:	3 hodiny s 723 HS FAST TUŽIDLEM 5 hodin s 724 HS STANDARD TUŽIDLEM 6 hodin s 725 HS SLOW TUŽIDLEM	
	Ředidlo:	BODY 740 ACRYL NORMAL BODY 741 ACRYL SLOW	
Způsob aplikace		Aplikační pistole	
		Standardní	Nízký tlak
		 Horní nádoba	 Ekologická (HVLP) Horní nádoba
	Aplikační viskozita 4mm, Při 23°C DIN EN ISO 2431	0% Ředidla: 17 - 19 vteřin 10% Ředidla: 14 - 16 vteřin	
	Ředidlo při 23°C (teplota materiálu)	0 - 10%	
	Tryska pistole	1,3 - 1,5mm	1,3 - 1,5mm
	Tlak	3-4 atmosféry	0,7 atmosféry
	Aplikované vrstvy	2	

Doporučená tloušťka suchého filmu: 2 vrstvy 60-80 µm

Schnutí

Při teplotě okolního prostředí:		Při 23°C odolné prachu Připravené k montáži Kompletní vytvrzení	723 HS FAST TUŽIDLO 40 minut 6 hodin 8 - 10 hodin	724 HS STANDARD TUŽIDLO 60 minut 6 - 8 hodin 12 - 16 hodin
Stříkací box:	 	Prodleva mezi jednotlivými vrstvami Doba schnutí při 60°C (teplota kovu)	10 minut 20 minut s 723 FAST TUŽIDLEM 30 minut s 724 STANDARD TUŽIDLEM	

Poznámka

* Použití **10%** ředidla **740 NORMAL** nebo **741 SLOW** je možné, ale je lépe jej nepoužít, protože se snižuje obsah sušiny a nepříspěvá to při vypnutí laku, které je i tak perfektní.

Údaje

Viskozita (Jen lak):	21 - 23 vteřin při 23°C 4mm DIN EN ISO 2431	Obsah sušiny: (Bez ředidla)	Jen lak 50% přibližně hmotnostně	Lak s tužidlem 52% přibližně hmotnostně s TUŽIDLEM 723 HS FAST
Vydatnost*:	S tužidlem 723 HS FAST přibližně 7,4 m²/60µm suchého filmu S tužidlem 724 HS STANDARD přibližně 7,4 m²/60µm suchého filmu.			50% přibližně hmotnostně s TUŽIDLEM 724 HS STANDARD
* Vydatnost je vypočítána na základě doporučené tloušťky filmu a procent sušiny bez přidání ředidla. Možné ztráty při aplikaci byly ignorovány.				Specifická váha: 0,97g/cm³
				VOC: +723 Hardener: 470g/L +724 Hardener: 460g/L

Skladování

Zaručená doba skladovatelnosti **BODY AUTOCLEAR 492 HS** a souvisejících tužidel (**723 HS FAST** a **724 HS STANDARD**) je **24** měsíců, pokud zůstanou uzavřeny v původním balení.