



# HRAJEME SI S BARVAMI

## VINYLOVÁ BARVA NOVÉ GENERACE



### DECONYL E-30

Vinylová malířská barva nové generace s excelentními vlastnostmi.

- ✓ perfektní matný vzhled
- ✓ výborná krycí schopnost
- ✓ lehce roztíratelná, ořezuvzdorná, omyvatelná
- ✓ odolná proti nepříznivým klimatickým vlivům
- ✓ přetíratelná po 4 hodinách
- ✓ snadno se aplikuje a čistí

# DECONYL E-30®

## VODOU ŘEDITELNÁ VINYLÓVÁ EMULSNÍ MALÍŘSKÁ BARVA

DECONYL E-30 je vysoce kvalitní vinylová emulsní malířská barva matného vzhledu pro vnitřní i vnější použití, ředitelná vodou. Po důkladné přípravě povrchu vhodná i pro venkovní použití. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sádrokarton, beton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Poskytuje hladký matný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

### INFORMACE O VÝROBKU

**Typ:** Vinylová emulsní malířská barva

**Specifická hmotnost:** 1,34 – 1,49 gr/cm<sup>3</sup> (EN ISO 2811-1:1997, 20 °C)

**Viskozita:** 110 – 130 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005, 25 °C)

**Obsah sušiny:** 57 – 63 % (EN ISO 3251:2008)

**Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru:** 33 – 48 μm (ISO 2808:2007)

**P.H.:** 7,5 – 8,8 (ISO 976:1966)

**Stupně lesku:** 2 – 3 (60°), 3 – 6 (85°)

**Ředění:** 10 – 20 % čistou vodou

**Odolnost na mokrý otěr:** 9000 cyklů (ATSM D 2486-06)

**Způsob aplikace:** Štětcem, válečkem nebo stříkací technikou airless

**Schnutí:** 1 – 4 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu)

**Teoretická vydatnost:** 12 – 22 m<sup>2</sup>/l v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu a odstínu)

**Odstíny:** Bílá a dalších 46290 odstínů z mixi systému ColorTouch. Mícháme dle vzorkovnic PPG, BERLING, BENJAMIN MOORE, BRILUX, BRITISH STANDARD, PAMASTIC, CAPAROL, COLTEC, DULUX, EUROTREND, HELIOS, HEMPEL, ICI, ERLAC, FEDERAL STANDARD, KRAFT, MOMENTS, NCS-2, SIGMA, PRATT a LAMBERT, PACIFIC COLORS, PANTONE, RAL, RAL DESIGN, SERWIN WILLIAMS, SIKKENS, TIKKURILA, VECHROM, VIVECHROM, VERNILACK.

**VOC (Voitaile Organic Compounds):** EU limit pro tento produkt (kat. A/a): 75 g/l (2007) a 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 14 g/l.

**Balení:** Bílá a míchané odstíny 750 ml, 3 l, 10 l

### PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Penetraci proveďte výrobkem AQUAFERM 350 nebo FERM H<sub>2</sub>O. Poté aplikujte dva nátěry DECONYLEM E-30.

### PO APLIKACI

Okamžitě po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětku a nářadí vodou a čistícím prostředkem.

### SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

První distributor:



Inchroma s.r.o.

793 16 Zátor 185

tel.: 554 625 700, fax: 554 625 934

e-mail: info@inchroma.cz

www.inchroma.cz