

POOLGLOSS

Dvousložková polyuretanová barva na plavecké bazény

- Extrémní chemická a mechanická odolnost
- Dlouhodobá odolnost proti UV záření
- Excelentní přilnavost

Premiová dvoukomponentová bazénová polyuretanová rychleschnoucí barva s vysokou krycí schopností pro použití na neošetřené nebo již dříve natřené betonové a laminátové bazény. Odolná vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Dokonale přilne k podkladu (betonu, laminátu), odolává zkřivování a odlupování. Vyniká vysokým leskem, elasticitou a odolností proti otěru. Obzvláště odolná vůči chlóru, olejům na opalování, bazénové chemii a mořské vodě. Ideální pro hotelové a rezidenční bazény.

	VYDATNOST 9±2 m ² /l
	VZHLED LESK
	ŘEDĚNÍ 5-15 % THINNER 120
	DOBA SCHNUTÍ 1-2 hodiny*
	PŘETÍRATELNÝ 6-12 hodin*
	DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 2-3 vrstvy*
	APLIKACE Váleček, štětec nebo airless stříkáčové zařízení

*Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	POLYURETAN	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ 990 SVĚTLÉ MODRÁ 991 BÉŽOVÁ 992	1.20 ±0,03gr/cm ³ 1.19 ±0,03gr/cm ³ 1.19 ±0,03gr/cm ³
SUŠINA w/w (ISO 3251-03)	61±2 % *	
SUŠINA w/v (ISO 3233-98)	49±3 % *	
VISKOZITA (DIM 53211-70/4 mm @ 20° C)	90±10 sec *	
APLIKAČNÍ VISKOZITA (DIM 53211-70/4 mm 20° C)	40±5 sec *	
MÍCHACÍ POMĚR VÁHOVĚ	2.7 dílů komponent A a 1 díl komponent B	
MÍCHACÍ POMĚR OBJEMOVĚ	2 díly komponent A a 1 díl komponent B	
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)	95 % 150μm mokrá film**	
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)	≥ 84**	
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)	≤ 1.5**	
LESK (60°) (ISO 2813-99)	97±2 *	
LESK (20°) (ISO 2813-99)	92±3 *	
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU	100μm (±5μm) / 2 vrstvy	
TVRDOST (König) (ISO 1522-00)	120±15 sec, 7 dní	
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 10° C-max 30° C	

*v závislosti na odstínu.

**platí pouze pro bílý odstín.

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/j): dvoukomponentové reaktivní nátěrové hmoty pro specifické konečné použití, jako jsou podlahy: 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max.: 39 g/l VOC.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro dosažení dobrých výsledků pečlivě připravte povrch. Povrch musí být čistý, suchý a zbaven uvolněného nebo odlupujícího se materiálu, prachu, olejů a solí.

- Nové cementové, vápenocementové, betonové povrchy: Před nátěrem nechte jeden měsíc (po stavbě bazénu) vyžrát. Povrch musí být suchý a zbaven vlhkosti a jakýchkoliv prachových částic. Naneste 10 % roztoku kyseliny chlorovodíkové, aby se póry otevřely a bylo dosaženo dokonalé přilnavosti mezi podkladem a barvou. Jakmile nanese HCl, povrch kartáčujte nebo třete štětcem, dokud nepřestane kyselina šumět. Poté HCl dobře opláchněte velkým množstvím vody. Otřete povrch, aby byly odstraněny veškeré volné a cizí částice. Před aplikací POOLGLOSSU nechte povrch nejméně jeden týden schnout. Pokud jsou vyžadovány zároveň izolační vlastnosti bazénu, aplikujte výrobek PELLACHROM POLACRYL 301, dokud nedosáhnete nasycení povrchu. Poté aplikujte 2-3 vrstvy výrobku POOLGLOSS.
- Nové sklo, dlaždice, smaltované desky (plechy): Aplikujte základní nátěr SMALTO GRIP (základní nátěr na nesavé povrchy), 1-2 nátěry. Poté aplikujte 2-3 vrstvy výrobku POOLGLOSS.
- Nové kamenné povrchy: Aplikujte POLACRYL 302 (polyuretanový penetrační lak na kamenné povrchy), dokud nedosáhnete nasycení povrchu a dokud nebude povrch hladký. Naneste 2-3 vrstvy výrobku POOLGLOSS.
- Staré nátěry: Případné nečistoty a uvolněný materiál odstraňte broušením nebo drátěným kartáčem. Opláchněte vodou. Před aplikací nátěru se ujistěte, že je povrch suchý. Aplikujte základní nátěr UNI-EPOXY PRIMER (dvousložkový epoxidový základ), v případě potřeby 1-2 nátěry. Poté naneste 2-3 vrstvy výrobku POOLGLOSS

POUŽITÍ

■	CEMENT/VÁPENOCEMENT/BETON/LAMINÁT
■	SKLO/DLAŽDICE/SMALTOVANÉ POVRCHY
■	KÁMEN/STARÉ NÁTĚRY

APLIKACE

- Před použitím složku A dobře promíchejte, abyste dosáhli homogenity. Poté postupně za stálého míchání přidávejte složku B.
- Ujistěte se, že máte připraveno dostatečné množství barvy, abyste pokryli celou plochu. Tento postup by měl být přísně dodržován pro dosažení optimálních výsledků.
- Před lakováním povrch obracejte vhodným brusným papírem. Odstraňte prach po broušení. U dlaždic, laminátu, skla a smaltu proveďte odmaštění.
- Abyste předešli tvorbě bublin při aplikaci, pracujte pokud možno na místě chráněném před přímým slunečním zářením.
- Neaplikujte, když je okolní teplota a teplota podkladu nižší než 10 °C a vyšší než 30 °C nebo když je relativní vlhkost vyšší než 50 % a vlhkost podkladu vyšší než 4 %.
- Míchací poměry pro POOLGLOSS:

OBJEMOVĚ	2 díly 1 díl	komponent A komponent B
VÁHOVĚ	2.7 dílů 1 díl	komponent A komponent B

- První vrstvu nanášejte válečkem, štětcem nebo airless pistolí naředěnou pomocí THINNER 120 o 5-20 %. Naneste druhou vrstvu naředěnou 5-10 % ředidlem THINNER 120
- Nikdy nenatírejte vlhký povrch bazénu. Začněte malovat tři hodiny po východu slunce a ujistěte se, že jste svůj projekt dokončili tři hodiny před západem slunce. Tím se zabrání nebezpečí vzniku kondenzace vlhkosti na nově natřeném povrchu.
- Přidáním 6 % přípravku Pellachrom Additivum 640 do směsi finálního nátěru lze docílit zvýšení lesku, elasticity, mechanické a chemické odolnosti.

UŽITEČNÉ INFORMACE

- Bazén se doporučuje napouštět 7 dní od doby, kdy natřený povrch získá své konečné vlastnosti tedy po 7 dnech po nanesení finálního nátěru.
- Nižší teploty nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí a přetírání, v opačném případě zkrátí.
- Novou omítku nebo beton natírejte nejlépe po 28 dnech.
- Přilnavost po sobě jdoucích nátěrů může být vážně narušena případnou přítomností vlhkosti nebo znečišťujících látek mezi nátěry.
- Pokud po aplikaci POOLGLOSSU uplyne více než 24 hodin, je nejlepší povrch před aplikací další vrstvy POOLGLOSSU lehce přebrousit, povrch očistit, a odmastit.

BALENÍ

- K dispozici BÍLÁ/SVĚTLÉ MODRÁ/BÉŽOVÁ. Plechovky sada 3L a 7.5L.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete. Skladujte na chladném místě při teplotě 5-15° C.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ/ LIKVIDACE ODPADU

Pokud momentálně neprovádíte nátěr, udržujte své nástroje vlhké uvnitř plechovky. Po nanesení barvy setřete přebytečnou barvu z aplikačního nástroje o hranu plechovky. Ihned po použití očistěte ředidlem THINNER 120 nebo jakýmkoli nitro nebo polyuretanovým ředidlem. Použitá ředidla nevylévejte do kanalizace. S prázdnými nádobami a produktem zacházejte vždy opatrně. Přísně dodržujte místní, regionální, národní předpisy a legislativu o likvidaci produktů a prázdných nádob.

OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

