

TECHNICKÝ LIST

EDICE: DUBEN 2026
B099 | DECO PRIMER
NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

decorative
coatings & primers

B

DECO PRIMER

základní nátěr na vodní bázi pro
reliéfní povrchy

- různé reliéfní povrchové úpravy
- vysoká přilnavost
- vyrovnaní povrchu

100% akrylátový základní nátěr s reliéfním povrchem. Vhodný k ochraně sádkkartonu, betonu, cihel, povrchů ošetřených stěrkovací hmotou atd. Ideální pro všechny povrchy vyžadující základní nátěr s reliéfním povrchem před aplikací plastických, akrylových nebo dekorativních nátěrů. Speciální složení zabraňující roztékání. Rychle schnoucí, umožňuje nanášení dalšího nátěru v tentýž den. Dekorativní reliéfní povrch.

| | |
|--|---------------------------------------|
| | VYDATNOST |
| | 12±2 m ² /L |
| | VZHLED |
| | RELIEF |
| | ŘEDĚNÍ |
| | 10-30 % VODOU |
| | DOBA SCHNUTÍ |
| | 1 hodina * |
| | PŘETÍRATELNÝ |
| | 4-6 hodin * |
| | DOPORUČENÝ POČET VRSTEV |
| | 1-2 nátěry |
| | APLIKACE |
| | váleček, štětec nebo airless technika |

* Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

| TYP | AKRYLÁTOVÁ DISPERZE | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| SPECIFICKÁ HMOTNOST | BÍLÁ | 1,20 ±0,05g/cm ³ |
| OBSAH SUŠINY w/w (ISO 3251-03) | | 52±2 % |
| VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C) | | KU 105±10 |
| ODOLNOST PROTI ZRYCHLENÉMU STÁRNUTÍ (ASTM D 562-05 @ 25 °C) | | KU 75±15 |
| pH | | 8.5±0.5 |
| KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905) | | 94 % 150µm mokrý film |
| INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05) | | ≥ 84 |
| INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05) | | ≤ 1.5 |
| ODOLNOST PROTI OTĚRU (ASTM D 2486-06) | | >6.000 cyklů |
| ODOLNOST PROTI ZRYCHLENÉMU STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03) | | 10/10 (1 měsíc, 50° C) |
| APLIKAČNÍ TEPLOTA | | min 5° C-max 30° C |

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/g: (základové barvy): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max: 29 g/l VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: DUBEN 2026

B099 | DECO PRIMER

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

decorative
coatings & primers

B

PŘÍPRAVA POVRCHU

Pro dosažení dobrých výsledků pečlivě připravte povrch. Povrch musí být čistý, suchý a bez uvolněných nebo odlupujících se materiálů, prachu, olejů a solí. Zatmelte všechny povrchové vady. Lokálně napeňte základním nátěrem H55 PRIMER nebo M51 PRIMER. Na celý povrch naneste základní nátěr DECO PRIMER v požadovaném odstínu.

- ▶ Povrchy v dobrém stavu:
Aplikujte 1 nátěr DECO PRIMER.
- ▶ Nová omítka, beton, cihla, cement:
Aplikujte 1 vrstvu DECO PRIMER v odstínu dle vašeho výběru. Před nanášením nátěru nechte podklad 30 dní vyschnout.
- ▶ Nová sádrokartonová deska nebo tmel:
Aplikujte 1 vrstvu DECO PRIMER v odstínu dle vašeho výběru.

POUŽITÍ

| | |
|---|-------------------------------|
| ■ | OMÍTKA |
| ■ | BETON / CEMENTOVÝ PODKLAD |
| ■ | SÁDROKARTON / TMELENÉ POVRCHY |
| ■ | DŘEVO |

APLIKACE

- ▶ Před použitím a během aplikace dobře promíchejte.

UŽITEČNÉ INFORMACE

- ▶ Před aplikací na nové omítky nebo beton počkejte 30–40 dní.
- ▶ Neaplikujte, pokud je okolní teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.

BALENÍ

- ▶ Bílá: plechovka 750 ml a 2.5 L.
- ▶ Vytvořte tisíce různých barevných odstínů s naším tónovacím systémem COLORTOUCH. Pro zajištění kvality produktu vždy tónujte základním odstínem doporučeným tónovacím systémem Onecolor Pellachrom.
 - ▶ **SKLADOVETELNOST**
 - ▶ Dva roky, neotevřená plechovka, skladováno za běžných skladovacích podmínek. Po otevření dobře uzavřete a skladujte v uzavřeném místě při pokojové teplotě 5–30 °C. Po použití uchovávejte

pevně uzavřené pro budoucí použití. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

- ▶ **ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU**
- ▶ Pokud nenatíráte, udržujte nářadí uvnitř plechovky mokré. Po nanesení barvy setřete přebytečnou barvu z nářadí o bok plechovky. Nářadí ihned po použití očistěte horkou vodou a mýdlem. Nevylévejte mycí prostředky do spodní vody. S prázdnými nádobami a výrobkem vždy zacházejte opatrně. Zbytky výrobku nevylévejte do odpadu. Přísně dodržujte místní, regionální a národní předpisy a legislativu týkající se likvidace výrobků a prázdných nádob.
- ▶ **OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST**
- ▶ Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny na etiketě. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

