

TECHNICAL DATA SHEET

EDICE: LISTOPAD 2020

A000 | DECONYL MATT

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

WALL
COATINGS
&
PRIMERS

A

DECONYL MATT

prémiová matná vinylová barva

- excelentní omyvatelnost
- vysoká vydatnost a ultimátní krycí schopnost
- prémiový výsledný povrch

DECONYL MATT (E-30) je vysoce kvalitní vinylová emulzní malířská barva matného vzhledu pro vnitřní i vnější použití, ředitelná vodou. Po důkladné přípravě povrchu vhodná i pro venkovní použití. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sádkokarton, beton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Poskytuje hladký matný jednotný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky. Bez obsahu čpavku, bez zápachu.

	VYDATNOST 12±2 m ² /l
	VZHLED MAT
	ŘEDĚNÍ 5-15 % VODOU
	DOBA SCHNUTÍ 1-2 hodiny*
	PŘETIRATELNÝ 2-4 hodiny*
	DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 1-2 vrstvy*
	APLIKACE váleček, štětec nebo airless stříkací zařízení

* Nižší teploty nebo vyšší relativní vlhkost prodlouží dobu schnutí a přetírání.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	COPOLYMER PVA-VeoVa	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1.45 ±0,05gr/cm ³
	BASE 01	1.44 ±0,05gr/cm ³
	BASE 02	1.38 ±0,05gr/cm ³
	BASE 03	1.36 ±0,05gr/cm ³
OBSAH SUŠINY HMOTNOSTNĚ (ISO 3251-03)		60±2 % *
OBSAH SUŠINY VÁHOVĚ (ISO 3233-98)		39±3 % *
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 110±10 *
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 75±15 *
pH		8.40±0.3
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)		96 % 150μm mokrý film**
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)		≥ 89
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)		≤ 0.5
ODOLNOST NA OMYTÍ/OTĚRUVZDORNOST (ASTM D 2486-06)		>6.000 cyklů
LESK (60°) (ISO 2813-99)		2.5±1 *
LESK (85°) (ISO 2813-99)		9±3 *
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU		65μm (±5μm) / 2 vrstvy
ZRYCHLENA ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)		10/10 (1 měsíc, 50 °C)
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5 °C-max 30 °C

*v závislosti na odstínu.

**platí pouze pro bílou variantu.

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat A/a: matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku <25@60°): 30 g/L (2010). Tento produkt obsahuje: 29 g/L VOC.

TECHNICAL DATA SHEET

EDICE: LISTOPAD 2020

A000 | DECONYL MATT

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

WALL
COATINGS
&
PRIMERS

A

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pečlivě připravte povrch, abyste dosáhli dobrého výsledku. Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých zvětralých vrstev a prachu

- ▶ Povrchy v dobrém stavu:
Aplikujte 2 vrstvy DECONYL MATT.
- ▶ Nové omítky, beton, cihla, cement:
 - Aplikujte penetrační nátěr G54 PRIMER, M54 PRIMER (FERM H₂O) nebo A-500 PRIMER. Aplikujte 1 až 2 nátěry DECONYL MATT.
 - Aplikujte základní nátěr AQUAFERM. Aplikujte 1-2 nátěry DECONYL MATT.
- ▶ Nové sádkartonové povrchy:
 - Aplikujte penetrační nátěr G54 PRIMER, M54 PRIMER (FERM H₂O) nebo A-500 PRIMER. Aplikujte 1 až 2 nátěry DECONYL MATT.
 - Aplikujte základní nátěr AQUAFERM. Aplikujte 1-2 nátěry DECONYL MATT.
- ▶ Staré vodou ředitelné nebo vápenné nátěry:
Aplikujte základní nátěr M54 PRIMER (FERM H₂O) ředěný vodou do 50 %. Aplikujte 2 nátěry DECONYL MATT.

DOPORUČENÁ POUŽITÍ

	OMÍTKY
	BETON / CEMENT
	SÁDKOKARTÓN / TMELENÉ POVRCHY
	DŘEVO

APLIKACE

- ▶ Před a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Nově zhotovený beton nechte vyzrát po dobu 30 dnů, penetrujte přípravkem M54 PRIMER (FERM H₂O). Poté aplikujte DECONYL MATT.

DALŠÍ INFORMACE

- ▶ V případě aplikace na nový beton nebo vápenno-cementovou omítku doporučujeme aplikaci nejdříve po 30-40 dnech.
- ▶ Neaplikujte, pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 35 °C.
- ▶ Nově natřené povrchy mohou být umyty vodou nejdříve po 20-30 dnech.
- ▶ Vytvářejte tisíce barevných odstínů pomocí tónovacího systému COLORTOUCH D.G.K.

Pellachrom (vzorkovnice MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, RAL DESIGN, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS).

BALENÍ

- ▶ Bílá. Plastové obaly 750ml, 3L a 10L.
- ▶ Báze pro míchání (01, 02, 03): Plastové obaly 750ml, 3L a 10L.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-20°C. Skladujte na chladném místě. Neskladujte naředený materiál!!!

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

