

BETONYL FACADE (E-36)

prémiová 100% akrylátová fasádní barva

- extrémně odolný vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
- vysoká přilnavost a krycí schopnost
- stálobarevnost odstínů

Fasádní (exteriérová) 100% akrylátová barva. Vhodná na beton, cementové a vápenocementové omítky, cihly, sádkokarton, dřevo atd. Lze použít i pro vnitřní povrchy se zvláštními nároky na mytí a čištění (koupelny, kuchyně atd.). Poskytuje dlouhodobou UV ochranu. Extrémně odolná proti dešti a znečištění ovzduší. Tato rychleschnoucí barva nabízí skvělou krycí schopnost a vysokou přilnavost. Utěšňuje povrch a umožní mu dýchat. Dodává se v ultra čisté bílé a v 75 000 stálobarevných odstínech. Poskytuje hladký, saténový povrch.

	VYDATNOST 13±2 m²/l
	VZHLED POLO-MAT
	ŘEDĚNÍ 5-15% VODA
	DOBA SCHNUTÍ 1-2 hodiny*
	PŘETÍRATELNÝ 2-4 hodiny*
	DOPORUČENÝ POČET NÁTĚRŮ 1-2 nátěry*
	APLIKACE váleček, štětec nebo airless stříkací technika

* Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1.40 ±0,05gr/cm ³
	BÁZE 01	1.37 ±0,05gr/cm ³
	BÁZE 02	1.33 ±0,05gr/cm ³
	BÁZE 03	1.29 ±0,05gr/cm ³
OBSAH SUŠINY VÁHOVĚ w/w (ISO 3251-03)		60±2 % *
OBSAH SUŠINY OBJEMOVĚ w/v (ISO 3233-98)		40±3 % *
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 125±10 *
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 80±15 *
pH		8.30±0.3
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)		96 % 150μm mokrý film**
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)		≥ 89
NDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)		≤ 0.5
ODOLOST PROTI MYTÍ/OTĚRU (ASTM D 2486-06)		>10.000 cyklů
LESK (60°) (ISO 2813-99)		3,9±1 *
LESK (85°) (ISO 2813-99)		25.3±3 *
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU		65μm (±5μm) / 2 nátěry
ODOBNOST PROTI ZRYCHLENÉMU STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)		10/10 (1 měsíc, 50°C)
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5°C-max 30°C

* liší se v závislosti na odstínu.

**platí pouze pro bílý odstín.

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek ve stavu připraveném k použití (kat. A/c: exteriérové stěny z minerálních podkladů): 40 g/L (2010). Tento výrobek obsahuje max: 39 g/L VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: PROSINEC 2025

A020 | BETONYL E-36

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘECHOZÍ VERZE

WALL
COATINGS
&
PRIMERS

A

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro dosažení dobrých výsledků pečlivě připravte povrch. Povrch musí být čistý, suchý a bez uvolněného nebo odlupujícího se materiálu, prachu, olejů a solí.

- ▶ Nová porézní omítka, beton, cihly, cement:
Penetrujte povrch přípravkem FERM (H₂O) ředěným 50-100 % vodou. Aplikujte 2 nátěry BETONYL E-36.
- ▶ Soudržné již dříve natřené povrchy:
Aplikujte 2 nátěry BETONYL E-36.

POUŽITÍ

	OMÍTKY
	BETON/ CEMENTOVÝ POVRCH
	TMELNÉ POVRCHY
	DŘEVO

APLIKACE

- ▶ Před použitím a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Nechte nový beton vyzrát 30 dní a poté jej napenetrujte přípravkem FERM (H₂O). Poté aplikujte BETONYL E-36
- ▶ Pro dosažení dobrých výsledků by povrchy neměly být během aplikace barvy vystaveny přímému slunečnímu záření.

UŽITEČNÉ INFORMACE

- ▶ Před aplikací na nové omítky nebo beton nechte povrch vyzrát 30–40 dní.
- ▶ Nenatírejte, pokud je okolní teplota nižší než 0 °C nebo pokud se očekává déšť.
- ▶ Před mytím nově natřených povrchů počkejte 20–30 dní.
- ▶ Díky silné přilnavosti lze použít na lakované kovové nebo PVC okapy atd.
- ▶ Vytvářejte tisíce barevných odstínů pomocí tónovacího systému ONECOLOR (vzorkovnice MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, RAL DESIGN, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS).

BALENÍ

- ▶ Bílá, šedá, terracotta. Plastové obaly 750ml, 3L, 10L.
- ▶ Báze (01,02,03): Plastové obaly 750ml, 3L, 10L.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete. Skladujte na chladném místě při teplotě 5-15° C. Neskladujte naředěný materiál.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁRADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Pokud nenatíráte, udržujte náradí uvnitř plechovky mokré. Po nanesení barvy setřete přebytečnou barvu z náradí o bok plechovky. Náradí ihned po použití očistěte horkou vodou a mýdlem. Nevylévejte mycí prostředky do spodní vody. S prázdnými nádobami a výrobkem vždy zacházejte opatrně. Zbytky výrobku nevylévejte do odpadu. Přísně dodržujte místní, regionální a národní předpisy a legislativu týkající se likvidace výrobků a prázdných nádob.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny na štítku. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

